






 **SERAFEIM**
SKYROS MARBLE QUARRY




ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ

www.serafeim-marbles.com


Tηλ.: 22220 91190, Fax: 22220 91550, Κω.: 6944 188437, info@serafeim-marbles.com




Skyros Silky White



Skyros Clouds



Skyros Aegean Blue



Skyros Argento



Skyros Sea Shells (mosaic)

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

1. Οξείδιο του ασβεστίου (CaO)	56,300%
2. Οξείδιο του μαγνησίου (MgO)	0,680%
3. Διοξείδιο του πυριτίου (SiO ₂)	0,015%
4. Οξείδιο του μαγγανίου (MnO)	0,000%
5. Οξείδιο του καλίου (K ₂ O)	0,020%
6. Οξείδιο του νατρίου (Na ₂ O)	0,040%
7. Τριοξείδιο του αργιλίου (Al ₂ O ₃)	0,017%
8. Τριοξείδιο του σιδήρου (Fe ₂ O ₃)	0,050%
9. Απώλεια πυρώσεως (CO ₂)	43,420%

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΟΧΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

Φαινόμενο βάρος:	2,72 t/m ³
Υδροαπορροφητικότητα:	0,12%
Παραμόρφωση σε θλίψη:	2,85%
Μέτρο ελαστικότητας:	42.330 kg/cm ²
Αντοχή σε κάμψη:	140,4 kg/cm ²
Παραμόρφωση σε κάμψη:	3,51%

ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ



ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ